





pkt.3.6. Próbką odkrywką nr 5.  
Widoczne wymalowania w kolorze NCS barwa S 1005 - G80Y



Próbka zaprawy cementowo-wapiennej, gr. 0-15 mm barwy szarobiałej o jednorodnej ziarnistej strukturze, porowata, dość mocna z dużymi skłuskami wapna. Główny składnik wypełniacza kwarc o różnej wielkości ziaren z przewagą średnio i drobno ziarnistego o I różnym stopniu oboczenia. Inne składniki skalne, niezidentyfikowane minerały cenne, glaukonit, muskowił, okruchy ceramiczne, węgiel drzewny, macerał roślinny. Wierzchnia warsta próbki wyprawa malarska z podkładem.

Nr warstwy	Faza chronologiczna	Datowanie	Charakterystyka warstwy	Kolor
1	pierwotna	początek XX w.	Tynk zaprawa wapienno-cementowa przekroj poprzeczny szer. od 10mm do 15 mm.	S505 -R80B S 1005 - G80Y
2	pierwotna	początek XX w.	podkład gruntujący	
3	pierwotna	początek XX w.	wymalowanie	



F.D.U.B "EuroProjekt" , 32-014 Brzeźle 407 K/Krakowa e-mail: europrojektso@wp.pl    tel. 508-315-015 Gmina Miejska Baroszyce ul.Bon.Macie Cassino 1
Wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich    budynku przeznaczanego na cele użytkowe położonego w Baroszycach przy ul. Hubalczyków 2
pkt.3.6. Próbką nr 5. Graficzne przedstawienie chronologicznego układu warstw, kolorowe fotografie odkrywek oraz naszlifów, na papierze fotograficznym, łącznie z miejscami pobrania próbek opisanych i zarejestrowanych na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej.
Data: grudzień 2015 rok.