



pkt.3.6. Próbką odkrywkę nr 3.
Widoczne wymalowania w kolorze NCS barwa S 1005 - G80Y

Próbka zaprawy cementowo-wapiennej, gr. 0-15 mm barwy szarobiałej o jednorodnej ziarnistej strukturze, porowata, dość mocna z dużymi skupiskami wapna. Główny składnik wypełniacza kwarc o różnej wielkości ziaren z przewagą średnio i drobno ziarnistego o I różnym stopniu obtoczenia. Inne składniki: skalenie, niezidentyfikowane minerały cienne, glaukoit, muskowił, okrucy ceramiczne, węgiel drzewny, macerał roślinny. Wierzchnia warsta próbki wyprawa malarska z podkładem.

Nr warstwy	Faza chronologiczna	Datowanie	Charakterystyka warstwy	Kolor
1	pienowca	początek XX w. przełom poprzeczny szer. od 10mm do 15 mm.	Tynk zaprawa wapienno-cementowa	S1502 -B
2	pienowca	początek XX w. podkład gruntujący		
3	pienowca	początek XX w. wymalowanie		



1

