


pkt.3.6. Próbk odkrywk nr 4.
Widoczne wymalowania w kolorze NCS barwa S 1005 - G80Y

Próbka zaprawy cementowo-wapiennej, gr. 0-15 mm barwy szarobiałej o jednoodrodnej ziarnistości struktura, porowata, dość mocna z dużymi skupiskami wapna. Główny składnik wypełniacza kwarc o różnej wielkości ziaren z przewagą średnio i drobno ziarnistego o i różnym stopniu obtoczenia. Imne składniki skalenie, niezidentyfikowane minerały cienne, glaukonit, muskowił, okrucy ceramiczne, węgiel drzewny, macerał roślinny Wierzenia warsta próbki wyprawa malarska z podkładem.

Nr warstwy	Faza chronologiczna	Datowanie	Charakterystyka warstwy:	Kolor
1	pienwotna	początek XX w.	Tynk zaprawa wapienno-cementowa przekroj poprzeczny szer. od 10mm do 15 mm.	S1502 -B
2	pienwotna	początek XX w.	podkład gruntujący	
3	pienwotna	początek XX w.	wymalowanie	S 1005 - G80Y



F.D.U.B "EuroProjekt" , 32-014 Brzeźle 407 KKrakowa e-mail: europrojekt@wp.pl tel. 508-315-015
Gmina Miejska Baroszyce ul.Bon.Macie Cassino 1
Wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich budynku przeznaczanego na cele użytkowe położonego w Baroszycach przy ul. Hubalczyków 2
pkt.3.6. Próbk nr 4. Graficzne przedstawienie chronologicznego układu warstw, kolorowe fotografie odkrywek oraz naziłków, na papierze fotograficznym, łącznie z miejscami pobrania próbek opisanych i zarejestrowanych na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej.
Data: grudzień 2015 rok.