



pkt.3.6. Probka odkrywki nr 2.
Widoczne wymalowania w kolorze NCS barwa S3010 - R30B

Probka zaprawy cementowo-wapiennej, gr. 0-15 mm barwy szarobiałej o jednorodnej ziarnistości struktury porowatej, dość mocnej, z dużymi skupiskami wapienia. Główny składnik wypełniacza kwarc o różnej wielkości ziaren z przewagą średnio i drobno ziarnistego o I różnym stopniu obtoczenia.
Inne składniki skalenne, niezidentyfikowane minerały cienne, glaukonit, muskowił, okruszki ceramiczne, węgiel drzewny, maceral roślinny
Wierzchnia warsta próbki wyprawa malarska z podkładem.

Nr warstwy	Faza chronologiczna	Datowanie	Charakterystyka warstwy	Kolor
1	pienwotna	początek XX w.	Tynk zaprawa wapienno-cementowa przekroji poprzeczny szer. od 10mm do 15 mm.	
2	pienwotna	początek XX w.	ciemne zalepki	
3	pienwotna	początek XX w.	podkład gruntujący	S1502 -B
4	pienwotna	początek XX w.	wymalowanie	S3010 - R30B

