



pkt.3.6. Próbką odkrywką nr 7A.
Widoczne wymalowania w kolorze NCS barwa S0502 - R

Próbka zaprawy cementowo-wapiennej, gr. 0-15 mm barwy szarobiałej o jednolitej strukturze porowatej, dość mocnej, z dużymi skupiskami wapna. Główny składnik wypełniacza kwarc o różnej wielkości ziaren z przewagą średnio i drobno ziarnistego o I różnym stopniu obtoczenia. Inne składniki: skalenie, niezidentyfikowane minerały cienne, glaukonit, muskowił, okruszki ceramiczne, węgiel drzewny, maceral roślinny. Wierzchnia warstwa próbką wyprawa malarska z podkładem.

Nr warstwy	Faza chronologiczna	Datowanie	Charakterystyka warstwy	Kolor
1	pienowita	początek XX w.	Tynk zaprawa waplenno-cementowa przekrój poprzeczny szer. od 10mm do 15 mm.	
2	pienowita	początek XX w.	ciemnie żółtawe	
3	pienowita	początek XX w.	podkład gruntujący	S1502 -B
4	pienowita	początek XX w.	wymalowanie	S0502 - R

F.D.U.B "EuroProjekt" , 32-014 Brzeźle 407 k/Krakowa e-mail: europrojektso@wp.pl tel. 508-315-015 Główna Miejska Białostocja ul.Bon.Macie Cassino 1
Wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich budynku przeznaczanego na cele użytkowe położonego w Białostocy przy ul. Hubalczyków 2
pkt.3.6. Próbką nr 7A. Graficzne przedstawienie chronologicznego układu warstw, kolorowe fotografie odkrywek oraz naskłków, na papierze fotograficznym, łączenie z miejscami pobrania próbek opisanych i zarejestrowanych na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej.
Data: grudzień 2015 rok.