


Widoczne wymalowania w kolorze NCS barwa S0502 - R

Prośba zaprawa cementowo-wapiennej, gr. - 0,15 mm bawry, szorstkojabej  
o jednolodnoy zlamienisty strukturyce porowatej, o duzyjny splokskaceni  
wapiena. Glowny skladnik, wypielczaca kwercu o roznej wielkosc zlamien z przewaga  
strednio i drobno zlamienego i o roznyj stopniu oblodzenia.  
Istnie skladniki skalienne, niezdujflowane mineraly ciemne, glaukonit, muskowi,  
okrytych ceramizna, wegla drzewny, materiala rosliny  
wielozlania warstw probki wyprawa malajska z podkladem.

Nr warstwy	Opis	Datowanie	Charakterystyka warstwy	Kolor
	chronologiczna			
1	pienowna	początek XX w.	Tynk zaprawa wapienno-cementowa przekrój poprzeczny szer. od 10mm do 15 mm.	
2	pienowna	początek XX w.	podkład gruntułajcy	SI502 - B
3	pienowna	początek XX w.	warstwa podkładowa	S505 -R0B
4	pienowna	początek XX w.	wymalowanie	S0502 - R



F.D.UB "EuroProjekt" , 32-014 Brzeźcie 407 K/krakowa  
e-mail: europrojektosc@wp.pl tel. 508-315-015  
Gmina Miejska Bartoszyce ul.Bon.Monte Casino 1  
Wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich budynku przeznaczanego na cele użytkowa położonego  
w Bartoszyach przy ul. Hubalczyków 2  
pkt.3.6. Próbką nr 6,  
Graficzne przedstawienie chronologicznego układu warstw, kolorowe fotografie odkrywek  
oraz naziłków, na papierze fotograficznym, bieżnie  
z mięscami pobrania próbek opisanych i zarejestrowanych na dokumentacji  
rysunkowej i fotograficznej.  
Data: 11-12 grudzień 2015 rok.