



Próbka zaprawy cementowo-wapiennej, gr. 0-15 mm barwy szarobiałej o jednordziej zianistej strukturze, porowata, dość mocna z dużymi skupiskami wapińa. Główny składnik wypełniacza kwarc o różnej wielkości ziaren z przewagą średnio i drobno zianistego o i różnym stopniu obtoczenia.  
Inne składniki skalenne, niezidentyfikowane minerały cenne, glaukonit, muskowił, okuchy ceramiczne, węgiel drzewny, maceral roślinny.  
Wierzchnia warstwa próbki wyprawa malarska z podkładem.

Nr warstwy	Faza chronologiczna	Datowanie	Charakterystyka warstwy	Kolor
1	piernotna	początek XX w.	Tynk zaprawa wapienno-cementowa przekroj poprzeczny szer. od 10mm do 15 mm.	
2	piernotna	początek XX w.	ciemkie załadce	
3	piernotna	początek XX w.	podkład gruntniujący	S1502-B
4	piernotna	początek XX w.	wymalowanie	S3010 - R30B

