



pkt.3.6. Próbką odkrywki nr 7.
Widoczne wymalowania w kolorze NCS barwa **S3010 - R30B**

Próbka zaprawy cementowo-wapiennej, gr. 0-15 mm barwy szarobiałej o jednorodnej, ziarnistej strukturze porowatej, dość mocnej, z dużymi skupiskami wapna. Główny składnik wypełniacza kwarc o różnej wielkości ziaren z przewagą średnio i drobno ziarnistego o i różnym stopniu obtoczenia.
Inne składniki skalenne, niezidentyfikowane minerały cienne, glaukonit, muskowił, okruchy ceramiczne, węgiel drzewny, naceerał roślinny
Wierzchnia warsta próbki wyprawa malarska z podkładem.

Nr warstwy	Faza chronologiczna	Datowanie	Charakterystyka warstwy	Kolor
1	pienwotna	początek XX w.	Tynk zaprawa wapienno-cementowa przekroj poprzeczny szer. od 10mm do 15 mm.	
2	pienwotna	początek XX w.	ciemkie zatarcie	
3	pienwotna	początek XX w.	podkład gruntujący	S1502 -B
4	pienwotna	początek XX w.	wymalowanie	S3010 - R30B

F.D.U.B "EuroProjekt", 32-014 Brzeźle 407 k/Krakowa e-mail: europrojekt@wp.pl tel. 508-315-015 Gmina Miejska Bartoszyce ul.Bon.Mienie Cassino 1	
Wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich budynku przeznaczonogo na cele użytkowe położonego w Bartoszyach przy ul. Hubalczyków 2	
pkt.3.6. Próbką nr 7. Graficzne przedstawienie chronologicznego układu warstw. Kolorowe fotografie odkrywek oraz naszlifów, na papierze fotograficznym, łącznie z miejscami pobrania próbek opisanych i zarejestrowanych na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej.	
Data: grudzień 2015 rok.	